



گروه ساختمانی

سپهر آرمه

ماستیک تک جزئی

پلی یورتان

PU SEALANT GREY

## شرح

PU SEALANT GREY نوعی درزگیر بر پایه پلی یورتان، تک جزئی و هواخشک است که در معرض هوا به محصولی الاستیک تبدیل می شود. زمان سخت شدن به رطوبت و دما هوا و عمق درز بستگی دارد. این ماده چسبندگی بسیار بالایی به انواع سطوح بتنی، سنگ ها و فلزات دارد. از مهمترین خواص این نوع ماستیک حفظ قابلیت انعطاف پذیری در دماهای بالا و همین طور یخندان می باشد و پس از خشک شدن کامل در برابر عوامل جوی و محیطی بسیار مقاوم است. ماستیک PU SEALANT GREY بدون انقباض و شره بوده و غیرسمی نیز می باشد لذا قابل کاربرد در تماس با آب شرب و آشامیدنی می باشد.

## مشخصات

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| حالت فیزیکی: خمیر                      | <input type="checkbox"/> |
| دانسیته (20°C) : $1/2 \pm 0/03$        | <input type="checkbox"/> |
| رنگ: خاکستری                           | <input type="checkbox"/> |
| سرعت خشک شدن : 2 الی 3 میلی متر در روز | <input type="checkbox"/> |
| زمان خشک شدن سطحی : 120 دقیقه          | <input type="checkbox"/> |
| زمان کاربرد: 20 الی 70 دقیقه           | <input type="checkbox"/> |
| مقاومت دمایی : -40 الی +90 °C          | <input type="checkbox"/> |

دمای اجرا: 5 الی 40 °C

مقاومت کششی : ۱/۵ الی ۲ N/mm2

درصد ازدیاد طول : بیش از ۶۰۰ %

## نحوه مصرف

تمامی درزها باید از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار و آلودگی، رطوبت و هرگونه چربی عاری گردند. برای اجرای ماستیک لازم است که عمق و عرض درز هم اندازه باشند تا مقطع مربعی یا مستطیلی شکل پیدا کند. برای محدود نمودن عمق درز می توانید از فوم اسفنجی استفاده کنید. پس از تزریق برای پرداخت نمودن سطح از کارتک آغشته به ماده شوینده دست استفاده نمایید. PU SEALANT GREY را به هیچ وجه قبل از خشک شدن خیس نکنید و با از ابزار مرطوب برای اجرا استفاده نکنید. همچنین از اجرا در مکان های خیس خودداری شود زیرا باعث افت کیفیت نهایی می گردد.

|        |    |    |    |     |     |
|--------|----|----|----|-----|-----|
| عرض mm | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۰  | ۳۵  |
| عمق mm | ۸  | ۱۰ | ۱۲ | ۱۵  | ۱۵  |
| اجرا m | ۵  | ۳  | ۲  | ۱/۳ | ۱/۱ |

## موارد کاربرد

- ☐ درز های انبساطی و ژوئن ها
- ☐ آب بند نمودن انواع درز های سازه های آبی، سد و نیروگاه، مخازن آب و سپتیک ها
- ☐ درز گیری لوله ها و قطعات پیش ساخته
- ☐ درزهای چوب ها، آلومینیومی و قالب های PVC

## بسته بندی

این محصول در بسته بندی های زیر ارائه می گردد:

- ☐ کارتریج ۶۰۰ میلی لیتری

## احتیاط

توجه فرمایید تا وقتی که ماستیک خشک نشده است امکان پاک نمودن ابزار و وسایل فراهم است و پس از خشک شدن به هیچ وجه تمیز نمی شوند. مدت نگهداری این محصول ۱ سال در بسته بندی اولیه می باشد. این ماده را دور از تابش مستقیم خورشید و یخندان قرار دهید. این ماده در محدوده مواد خطرناک و سمی برای محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده و یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه فرمایید.

نشانی : تهران سعادت آباد

علامه طباطبایی کوچه ۳۸

پلاک ۵ واحد ۵

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۶۸۰۰۱۱

www.sepeharmeh.com